



## شرکت سایا خوب کیمیا

با مسئولیت محدود

دریچه ورود شما جهت آشنائی و تجارت مواد اولیه ریخته گری  
 • کک نفتی کلیسنه (پترولیوم کک) گرافیت پرسولفور



زمان تحویل	ملاحظات
مطابق سفارش	همه محصولات عرضه شده بایستی دارای برچسبی باشد که بر روی آن وزن ، شماره سریال تولید ، آنالیز و نام خریدار و زمان تولید و انقضا مصرف ثبت گردیده باشد .

### محتوی معمول

عناصر	روش آزمون	درصد وزنی
کربن محض	M108	98.5
گوگرد	ISO1298	0.5 کمتر از
خاکستر	ISO8004	0.5 کمتر از
مابقی	ISO12980	BALANCE

محتوی فیزیکی	روش آزمون	درصد وزنی
رطوبت کل	ISO 11912	0.09
V.M	ISO 9406	0.05
چربی محتوی	ISO 8726	0.05

### مشخصات عرضه کننده

آدرس : ایران - تهران - کیلومتر ۳۰ جاده تهران گرمسار ، شهرک صنعتی عباس آباد ساختمان فن آوری طبقه دوم واحد ۲۱۵ گروه مهندسی سایا و خوب

تلفن : ۰۲۱۷۳۱۷۰۰۰۰-۰۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰

فاکس : ۰۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۹۷۷۰۷۷

[www.sayazob.ir](http://www.sayazob.ir)

aliakbari454545@yahoo.com

اندازه mm	بسته بندی
دانه بندی ترجیحی بر اساس مصرف	متناسب با درخواست به مقدار لازم
0-1.0 MM	تزیینی
0.5- 3.0 MM	فولاد
2.0-5.0 MM	چدن
5.0- 8.0 MM	مصارف خاص
	اما استاندارد بسته بندی به صورت کیسه ۲۵ کیلوگرم و جامبو بگ