



شرکت سایا ذوب کیمیا

با مسئولیت محدود

دریچه ورود شما جهت آشنائی و تجارت مواد اولیه ریخته گری

• فرومنگنز کم کربن

26	55.845	25	54.938049
Fe	⁵ D ₄	Mn	⁶ S _{5/2}
Iron	1,83	Manganese	1,55
7,874	7,9024	7,47	7,4340
1538	2861	1246	2061
(m) 126	BCC	(m) 127	Scubic
[Ar] 3d ⁶ 4s ²		[Ar] 3d ⁵ 4s ²	
+2,3		+2,3,4,6,7	

زمان تحویل	ملاحظات
مطابق سفارش	همه محصولات عرضه شده بایستی دارای برجستگی باشد که بر روی آن وزن ، شماره سریال تولید ، آنالیز و نام خریدار و زمان تولید و انقضا مصرف ثبت گردیده باشد .

محتوی معمول

Element	Grade A	Grade B	Grade C
Mn	75 – 80	75 – 80	75 – 80
C	1,00 max.	1,50 max.	2,00 max.
Si	1,50 max.	1,50 max.	1,50 max.
P	0,15 max.	0,20 max.	0,20 max.
S	0,015 max.	0,015 max.	0,015 max.

مشخصات عرضه کننده

آدرس : ایران – تهران – کیلومتر ۳۰ جاده تهران گرمسار ، شهرک صنعتی عباس آباد ساختمان فن آوری طبقه دوم واحد ۲۱۵ گروه مهندسی سایا و ذوب

تلفن : ۰۲۱۷۳۱۷۰۰۰۰-۰۲۱۵۵۰۰۰۰

فاکس : ۰۲۱۷۳۱۷۰۰۰۰-۰۲۱۵۵۰۰۰۰

تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۹۵۷۰۷۷

www.sayazob.ir

aliakbari454545@yahoo.com

اندازه کم	بسته بندی
10 a 50 mm.	متناسب با درخواست بیگ بگ
20 a 80 mm.	۱۰۰۰ کیلو گرم به مقدار لازم